

ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00

ТИП КРАСКИ	ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00 является пастой с металлическим эффектом для двухкомпонентных ТЕКНОДУР 0050, 0090, 0150 и 0190 полиуретановых поверхностных красок.
ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00 применяется для придания готовым отколерованным ТЕКНОДУР поверхностным краскам металлического эффекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	Добавлением в поверхностные краски ТЕКНОДУР, ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКИ 3345-00 образуется металлически сияющая пленка краски, у которой отличные механическая и атмосферная стойкости. Когда от поверхностной краски требуется очень хорошая стойкость глянца и цвета, рекомендуется лакировка объектов полиуретановым лаком ТЕКНОДУР 0290.
<hr/>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Соотношение смешивания	ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00 добавляется в количестве 0,34 литра в смесь 10 литров поверхностной краски ТЕКНОДУР. См. пункт "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"
Жизнеспособность, +23°C	прим. 6 часов
Общая масса твердых веществ	прим. 710 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 470 г/л
Очистка инструментов	ТЕКНОКЛИН 6496
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешивание ускорителя ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00 до применения тщательно перемешать до дна емкости. ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКА 3345-00 добавляется в готовую отколерованную краску после добавления отвердителя, тщательно перемешивая до дна емкости. Необходимый разбавитель добавляется под конец, тщательно перемешивая.

Нанесение При окраске следовать инструкциям по окрашиванию для поверхностных красок ТЕКНОДУР 0050, 0090, 0150 или 0190.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

ВНИМАНИЕ! ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКУ 3345-00 следует добавлять в смесь краски только после добавления отвердителя. Краску, которая содержит ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКУ 3345-00 нельзя хранить, возможно, со временем, она будет реагировать с водой, содержащейся в колеровочной пасте с образованием давления в банке краски. ТЕКНОДУР МЕТАЛЛИК ДОБАВКУ 3345-00 НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ В ВОДОРАЗБАВЛЯЕМУЮ КРАСКУ.

ВАЖНО! Сила металлического эффекта, возможно, будет значительно меняться в зависимости от цвета поверхностной краски. Рекомендуется до основной окраски проведение пробной окраски.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.tekpos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
